ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Техпроект»
Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ74 от 2024-12-23

Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Техпроект»
_____ М.Ф. Уткин
«17» ____Июля____ 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
(исследований)

№75295-ТЕХП/25 от 17.07.2025

1	Объект	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовом вяжущем: Финишгипс. Торговая марка «Гипсополимер».
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Прикамская гипсовая компания», Адрес: Россия, 614033, Пермский край, г Пермь, Свердловский р-н, ул Василия Васильева, д 1, ИНН: 5904039360, ОГРН: 1025900912707
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Прикамская гипсовая компания», Адрес: Россия, 614033, Пермский край, г Пермь, Свердловский р-н, ул Василия Васильева, д 1, ИНН: 5904039360, ОГРН: 1025900912707
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 75295 от 12 Июля 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	12 Июля 2025 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	12 Июля 2025 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	12 Июля 2025 г.-17 Июля 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ Р 58278-2018 «Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия»
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
	Требования к сухим штукатурным смесям			
1	Влажность штукатурных смесей, % массы, не более	0,5	0,3	ГОСТ Р 58276
	Требования к штукатурным растворным смесям			
2	Подвижность штукатурных растворных смесей	Должна быть такой, чтобы при испытании по ГОСТ Р 58276 диаметр расплыва образца растворной смеси составлял: - (150 ±10) мм при производстве работ вручную; - (160 ±10) мм при механизированном производстве работ	Диаметр расплыва образца растворной смеси составляет 164 мм	ГОСТ Р 58276
3	Начало схватывания растворных смесей	Должно составлять с момента затворения водой не менее: - 30 мин при производстве работ вручную; - 60 мин при механизированном производстве работ и соответствовать декларируемому производителем значению.	Начало схватывания растворных смесей – 100 мин	ГОСТ Р 58276
4	Водоудерживающая способность, %, не менее	95	98	ГОСТ Р 58276
	Требования к затвердевшим штукатурным растворам			
5	Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее	1,0	2,0	ГОСТ Р 58276
6	Предел прочности при сжатии, МПа, не менее	2,0	10,8	ГОСТ Р 58276
7	Прочность сцепления затвердевшего штукатурного раствора с основанием, МПа, не менее	0,3	0,7	ГОСТ Р 58276
8	Устойчивость к образованию трещин	Затвердевшие штукатурные растворы должны быть стойкими к образованию трещин	Соответствует требованиям	ГОСТ Р 58276

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Смеси сухие шпатлевочные на гипсовом вяжущем: Финишгипс. Торговая марка «Гипсополимер»,**выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью «Прикамская гипсовая компания», Адрес: Россия, 614033, Пермский край, г Пермь, Свердловский р-н, ул Василия Васильева, д 1, ИНН: 5904039360, ОГРН: 1025900912707, **соответствуют:** ГОСТ Р 58278-2018 «Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия».

Исполнитель Т.А. Чистяков

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Техпроект».
Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.